

耐鹽霧封孔

鋁三價鉻皮膜基本的耐蝕要求

製程

裸件三價鉻皮膜化成（不進行塗裝）

基本耐蝕要求

鹽霧測試（NSS）可耐168小時以上

鋁件材質

- 2024-T3
- 2219-T87
- 5083-H131
- 7075-T6

唯一答案 ID: #1190

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-05-16 08:20