

不銹鋼

不銹鋼染黑的操作時間

SUS 200 & 300 系列：

- 沒有磁性
- 酸洗活化很重要（3~5分）
- 與低碳鋼接觸時，染黑效果最好（5~7分）

SUS 302 & 303 系列：

- 酸洗活化比較特別（硫酸或磷酸）

SUS 309 & 310 系列：

- 酸洗活化時間比較長（3小時）
- 染黑時間約10分

SUS 400 and pH 系列：

- 有磁性
- 可能需要預先鈍化
- 一般酸洗活化約2~7分
- 染黑約5~7分

唯一答案 ID: #1215

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2012-11-12 09:38