

# 非磷皮膜劑

## AAMA 噴塗標準比較 (2603、2604、2605)

AAMA噴塗標準是針對**鋁擠型**、**鋁板材**的有機塗層規範。

簡述：

1. AAMA 2603-02：適用於基本裝飾塗裝，建議用於住宅、室內用途
2. AAMA 2604-10：適用於高性能塗裝，建議用於短期室外用途
3. AAMA 2605-11：適用於卓越性能（尤其針對建築用）塗裝，建議用於長期室外用途

前處理要求：

內容	AAMA 2603-02	AAMA 2604-10	AAMA 2605-11
金屬前處理	多道清洗和化成前處理	多道清洗和化成前處理	多道清洗和化成前處理
前處理化成種類	化學轉化膜	鉻酸鹽或非鉻（無鉻）皮膜	鉻酸鹽或非鉻（無鉻）皮膜
前處理皮膜重量	無	鉻酸鹽：323mg/平方公尺 非鉻：依供應商規範	鉻酸鹽：431mg/平方公尺 非鉻：依供應商規範

綜觀上述，六價鉻皮膜化成（鉻酸鹽）處理是AAMA 2604、2605最基本的配角，但因為環保等因素，已經有許多**三價鉻皮膜**產品以及**非鉻皮膜**產品能代替鉻酸鹽化成！有興趣進一步交流的朋友，歡迎[洽電來信](#)。

塗膜要求：

這三者的規範有許多不同之處，詳細資料可參考附件。

但有一個最簡單的評比摘要就是「戶外曝曬試驗（Outdoor Weathering Exposure Time）地點為南佛羅里達州」

1. AAMA 2603-02：一年South Florida exposure
2. AAMA 2604-10：五年South Florida exposure
3. AAMA 2605-11：十年South Florida exposure

唯一答案 ID: #1148

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2011-12-23 07:01