

三價鉻皮膜劑

磷酸錳皮膜（磷酸鋅、磷酸鹽）防銹油的最佳選擇

磷酸錳（磷酸鹽）皮膜常被要求鹽霧要通過100小時以上，但傳統型防銹油的外觀常常達不到客戶要求，快乾型防銹油的耐蝕及外觀效果常不穩定。

無論是金屬染黑，磷酸鹽皮膜（磷酸鋅皮膜、磷酸錳皮膜）的防銹，如需要外表乾爽不油膩且可耐高鹽霧，敬請參考最新型態的[乾膜性防銹油](#)。

唯一答案 ID: #1282

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2015-01-28 07:38