

不銹鋼染黑

金屬染黑氧化處理的膜厚

鋼鐵染黑處理有發加溫染黑以及常溫染黑，
該氧化膜層的厚度約0.6 ~ 1.5 μm ，最厚不
會超過2.5 μm ，所以對工件的尺寸及精度幾乎沒有影響。

唯一答案 ID: #1256

作者 Author: 天聖金屬科技

最後更新(Last update): 2013-11-01 02:17