

# 鋅及鋅合金 脫脂劑系列產品

| 製品                 | 外觀 | 屬性 | 適用材質        | 處理法        | 濃縮倍數 | 溫度         | 時間(分) | 特徵                             |
|--------------------|----|----|-------------|------------|------|------------|-------|--------------------------------|
| SPC-1<br>脫脂劑       | 液體 | 鹼性 | 鐵           | 浸漬         | 20倍  | 常溫<br>80   | 340   | 脫脂力強，可調成防銹脫脂劑                  |
| SPC-2<br>脫脂劑       | 液體 | 鹼性 | 各種金屬材質      | 浸漬         | 20倍  | 常溫<br>80   | 540   | 適用各種金屬材質，不傷鋁件                  |
| SPC-2R             | 液體 | 鹼性 | 鋼鐵件         | 噴洗         | 20倍  | 常溫<br>~ 60 | 3 ~ 5 | 無泡，防銹，環保脫脂劑                    |
| SPC-2R<br>T        | 粉末 | 鹼性 | 鋼鐵件         | 噴洗、<br>浸漬  | 20倍  | 常溫<br>~ 70 | 3 ~ 5 | 超低泡，超低COD                      |
| SPC-3<br>脫脂劑       | 粉末 | 鹼性 | 鋁           | 浸漬         | 40倍  | 常溫<br>70   | 540   | 無磷，鋁及鋁合金專用                     |
| SPC-3A<br>P<br>脫脂劑 | 粉末 | 鹼性 | 鋁、鋅、<br>鐵   | 浸洗、<br>超音波 | 30倍  | 常溫<br>70   | 3 ~ 5 | 超強洗淨力，不傷底材                     |
| SPC-3A<br>S<br>脫脂劑 | 液體 | 鹼性 | 鋁、鋅、<br>鐵   | 皆可         | 30倍  | 常溫<br>70   | 3 ~ 5 | 超強洗淨力，低泡                       |
| SPC-3H<br>A<br>脫脂劑 | 液體 | 鹼性 | 鋁、鋅、<br>鐵   | 浸洗、<br>超音波 | 30倍  | 常溫<br>70   | 3 ~ 5 | 超強洗淨力，鋁壓鑄及其合金不變色，保光澤           |
| SPC-4R<br>脫脂劑      | 液體 | 鹼性 | 不銹鋼、<br>鋼鐵  | 噴洗、<br>浸漬  | 40倍  | 常溫<br>70   | N/A   | <b>無泡，無胺，<br/>無矽</b> ，防銹，環保脫脂劑 |
| SPC-6<br>脫脂劑       | 粉末 | 鹼性 | 不銹鋼、<br>鐵、銅 | 浸漬         | 40倍  | 常溫<br>70   | 540   | <b>無磷，可洗拋光土</b>                |
| SPC-8<br>脫脂劑       | 液體 | 弱鹼 | 各種金屬<br>材質  | 浸漬         | 20倍  | 常溫<br>80   | 540   | 環保脫脂劑，無磷、無味，適合無塵               |

## 鋅及鋅合金

|              |    |    |         |        |        |       |      |              |
|--------------|----|----|---------|--------|--------|-------|------|--------------|
|              |    |    |         |        |        |       |      | 室超音波設備使用     |
| SPC-L        | 粉末 | 鹼性 | 鐵、銅、鋁、鋅 | 浸漬     | 20倍    | 常溫    | 15   | 室溫浸漬，鋁鋅鐵皆可用  |
| SPC-S        | 粉末 | 鹼性 | 各種材質    | 浸漬、超音波 | 30倍    | 常溫~70 | 340  | 脫脂力佳，經濟實惠    |
| STA<br>脫脂劑   | 液體 | 酸性 | 鋁、不銹鋼   | 浸漬     | 20倍    | 60~70 | 1045 | 亮光脫脂劑，無砂殘留   |
| LKC<br>脫脂劑   | 液體 | 酸性 | 不銹鋼     | 浸漬     | 20倍    | 60~70 | 1045 | 亮光脫脂劑，脫脂效果佳  |
| CTC<br>冷脫劑   | 液體 | 中性 | 各種金屬材質  | 浸漬     | 10~20倍 | 常溫60  | 12   | 脫脂力強，常溫，低臭   |
| CTC 2<br>冷脫劑 | 液體 | 中性 | 各種金屬材質  | 浸漬     | 原液     | 常溫    | 15   | 脫脂力強，常溫，環保無味 |
| 強力<br>脫脂粉    | 粉末 | 鹼性 | 鐵鋁鋅     | 浸漬、噴霧  | 20倍    | 常溫80  | 340  | 經濟實惠，脫脂效果好   |

唯一答案 ID: #1002

作者 Author: 天聖

最後更新(Last update): 2014-11-21 03:44